



PETROMAST 30 (ПЕТРОМАСТ 30) Праймер битумный.

PETROMAST 30 Праймер битумный на растворе нефтяных битумов в органических растворителях с добавлением функциональных добавок, обладает превосходной проникающей способностью.

Область применения

Обработка бетонного основания, цементно-песчаных стяжек и других поверхностей перед укладкой наплавляемых кровельных и гидроизоляционных материалов для лучшего сцепления или приклеивания материалов к

подложке.

Рекомендуется грунтование поверхности праймером перед нанесением битумных мастик.

Применение

Перед применением тщательно перемешать по всему объему тары.

При необходимости разбавить нефрасом С4 150/200 или керосином ТС-1.

В холодное время выдержать праймер в течение суток при температуре не менее 15 °С.

Наносить на сухую, очищенную от грязи, непрочных остатков старого покрытия, снега и наледи, поверхность.

Влажные поверхности просушить с помощью любых доступных средств.

Способ применения

Праймер наносится кистью, малярным валиком, шваброй или методом пневматического распыления.

Температура нанесения от – 5 °С до 30 °С при влажности не более 80 % и отсутствии осадков.

Технические характеристики

Массовая доля нелетучих в-в, %	30-55
Время высыхания при температуре (20 ±2 °С)	Не более 24 ч
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температур	не менее 18 с
Средний расход	0,2-0,3 кг/ м ²

Хранение

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от – 40 °С до 40 °С в сухом, защищенном от солнечных лучей месте.

+7 (812) 441 7292
+7 (812) 441 7289



ЭТТРИЛАТ.СПБ
ГРУППА КОМПАНИЙ «ЭТТРИЛАТ»

www.ettrilatspb.ru
info@ettrilatspb.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ, РЕМОНТНЫЕ И ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Не хранить в доступных для детей месте, в жилых помещениях, в контакте с продуктами питания.

Гарантийный срок хранения при условии герметичной упаковки – 24 месяца.

Меры предосторожности

Не использовать внутри жилых и замкнутых помещений и вблизи источников открытого огня, не курить при работе, избегать попадания на кожу и глаза.

Праймер огнеопасен!!!

Примечание

Для получения дополнительных инструкций, альтернативных методах применения или информации о совместимости применения материалов системы «**PETROMAST**» с другими продуктами или технологиями, обращайтесь в отдел технического обслуживания группы компаний **Эттрилат**.